

### DÉFINITION

Peinture décorative aqueuse composée de pigments nacrés, soyeuse au toucher permettant un décor doux et velouté. Elle apporte une sensation de bien-être suite à la magie de ses nuances raffinées.

### PROPRIETES

Facile à appliquer, reflet nacré, excellente glisse, sans odeur, transpirant, durable, imperceptible à l'attaque des moisissures et des champignons...

### LOCALISATION

Intérieure.

### MATERIELS D'UTILISATION

Taloche, la spatule.

### DILUTION

Prêt à l'emploi.  
En cas de besoin, peut être dilué jusqu'à 5%.

### SUPPORT

S'applique sur tous types de supports classiques : Béton, enduits ciment, enduit plâtre, pierre, brique, plâtre, plaque de plâtre, plafonds, bois...

### RENDEMENT

4 m<sup>2</sup>/kg pour les deux couches.

### DONNEES TECHNIQUES

Présentation	Peinture décorative intérieure aux reflets nacrés.
Teinte	Argent, doré et bronze. Palettes de couleurs Asso Décoration à teinter par machine de coloration.
Densité	1.12
Viscosité	22100-23100 cP
Liant	Copolymère styrène acrylique.
Séchage	HP : 1H, Sec: 3 H à 20°C et 65% HR
Délai de recouvrement	24 H.
Lavabilité	Bonne.

### PREPARATION DE SUPPORT

Le support doit être sain, propre, sec, dur et cohésif.

**Ancien support:** Ponçage, grattage et dépoussiérage suivi d'une couche d'impression FISSATIVO transparent dilué à 200% et une couche d'enduit RASA LISCIO en cas de besoin.

**Nouveau support:** Eliminer les particules non adhérentes, les dépoussiérer puis dégrossir avec RASA PRO et finir avec RASA LISCIO afin d'avoir un support bien lisse.

### APPLICATION

Après traitement préalable approprié de support, appliquer au rouleau une couche opacifiante de PRIMER QUARTZ BLANC, une fois sèche, procéder à l'application d'une première couche fine et uniforme de FARFALLA avec une taloche inox ou plastique. Attendre jusqu'à séchage complet, poncer les éventuelles surépaisseurs et épousseter puis appliquer la deuxième couche par des gestes courts et arrondis.

### NETTOYAGE DU MATERIELS

A l'eau immédiatement après usage.

### PRECAUTIONS A OBSERVER

Température d'application entre 5 et 35°C.  
Éviter de travailler dans un local très ventilé.

### CONDITIONNEMENT CONSERVATION

1Kg, 2.5Kg, 5kg et 20kg.  
Conserver 1 an en emballage hermétique d'origine.  
Stocker à l'abri du gel et des températures élevées.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les conseils donnés ne sont qu'une valeur indicative.