

## DÉFINITION

Revêtement plastique épais à effet décoratif grésé à base de grain de marbre et de copolymère styrène acrylique pour la protection et la décoration des façades en extérieur.

## PROPRIETES

Haute résistance aux intempéries et dans les milieux agressifs, durable, très forte adhérence, excellente dureté, souple et facile à appliquer.

## LOCALISATION

Extérieure.

## MATERIELS D'APPLICATION

Platoir à gréser Inox ou Plastique, truelle en acier.

## RENDEMENT

3.5 à 4 m<sup>2</sup>/kg pour 1.5 mm d'épaisseur.

## PREPARATION DE SUPPORT

Le support doit être conforme aux normes: propre, sec, dur et cohésif.

**Ancien support:** Ponçage, grattage, nettoyage et dépoussiérage, «éliminer boue, salissures et autres substances étrangère». Appliquer une couche d'impression FISSATIVO BIANCO dilué à 200%.

**Nouveau support:** Eliminer les particules non adhérentes, les dépoussiérer puis appliquer une couche d'impression FISSATIVO BIANCO dilué à 300%.

## DONNEES TECHNIQUES

Présentation	Pâte épaisse grenue (Revêtement décoratif plastique).
Teinte	Blanc. Palettes de couleurs Asso à teinter par machine de coloration.
Densité	1.85 ± 0,050
Viscosité	35100-35900 cP à 25°C
Liant	Copolymère styrène acrylique
Extrait sec en poids	86 % environ
Séchage	HP : 1 – 2 H, Sec : 4 à 6 H à 20°C et 65% HR
Lavabilité	Bonne

## DILUTION

Prêt à l'emploi.

En cas de besoin peut être dilué au maximum 1 à 2%.

## SUPPORT

S'applique sur tous types de supports classiques : Béton, enduits ciment, pierre, brique, parpaing...

## APPLICATION

Après traitement préalable approprié, empâter régulièrement le produit, appliquer une seule couche homogène et continue, attendre quelques instants que l'accrochage et le séchage du produit soit effectif, puis glisser légèrement en sens vertical ou rotatoire avec un platoir plastique afin d'obtenir l'effet décoratif souhaité.

## NETTOYAGE DU MATERIELS

À l'eau immédiatement après usage.

## PRECAUTIONS À OBSERVER

Température d'application entre 5 et 35°C.

Pour éviter les reprises, s'organiser de façon à éviter toute interruption de travail sur une même face.

Ne pas travailler en plein soleil.

## CONDITIONNEMENT CONSERVATION

Seau de 25Kg, 40kg.

1 an dans son emballage hermétique d'origine à l'abri du gel et des températures élevées.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les conseils donnés, ne sont qu'une valeur indicative.