

DÉFINITION

Revêtement décoratif à effet marbré satiné, à base de poudre de marbre et de chaux naturel pour la décoration et protection de surfaces murales intérieures et extérieures, sa texture brute et naturelle permet d'obtenir une ambiance chic et harmonieuse.

PROPRIETES

Très bonne adhérence. Facile à appliquer. Très adapté dans les milieux humides: spa, salle de bain. Haute résistance à l'agression des agents atmosphériques. Haute microporosité. Durable.

LOCALISATION

Extérieure, Intérieure.

MATERIELS D'UTILISATION

Taloche Inox, Couteau souple

DILUTION

Prêt à l'emploi.
En cas de besoin peut être dilué au maximum 1 à 2%.

SUPPORT

s'applique sur tous les supports classiques en travaux neufs et d'entretien, pour la décoration intérieure : Béton, enduits ciment, enduit plâtre, pierre, brique, plâtre, plaque de plâtre, plafonds, bois...

RENDEMENT

1m²/kg

DONNEES TECHNIQUES

Présentation	Pâte
Teinte	Blanc. Palettes de couleurs Asso Décoration à teinter par machine de coloration.
Densité	1.7 ± 0,050
Viscosité	12000-18000 cP
Liant	Emulsion spéciale
Extrait sec en poids	75 % environ
Séchage	HP : 30 mn, Sec : 3 H à 20°C et 65% HR
Délai de recouvrement	24h
Lavabilité	Excellente

PREPARATION DE SUPPORT

Le support doit être conforme aux normes : propre, sec, dur et cohésif.

Ponçage, grattage, nettoyage et dépoussiérage « éliminer boue, salissures et autres substances étrangère ». Appliquer une couche d'impression Fissativo Bianco dilué à 200%

APPLICATION

Après traitement préalable approprié de support, appliquer au rouleau une couche opacifiante de PRIMER QUARTZ BLANC. Bien mélanger le produit, Appliquer une première couche sur toute la surface avec une taloche Inox. Attendre 12 h pour le séchage. Appliquez une deuxième couche en étalant le produit de façon homogène, lisser et polissez la surface, après séchage complet revenir pour cirer le produit avec de la CERA AQUA.

NETTOYAGE DU MATERIELS

A l'eau immédiatement après usage.

PRECAUTIONS A OBSERVER

Température d'application entre 5 et 35°C.
Éviter de travailler dans un local très ventilé.

CONDITIONNEMENT CONSERVATION

5kg et 20kg.
Conserver 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stocker à l'abri du gel et des températures élevées.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les conseils donnés, ne sont qu'une valeur indicative.