

DÉFINITION

Peinture décorative aqueuse à base d'eau, contemporaine aux reflets de sables originaux et lumineux. Son scintillement chic et nuancé permet de créer une ambiance sobre et unique.

PROPRIETES

Facile à appliquer, reflet lumineux, haute résistance aux chocs et à l'abrasion, pouvant être repeint avec tout type de peinture à l'eau, transpirant, forte adhérence.

LOCALISATION

Intérieure.

MATERIELS D'UTILISATION

Spalter (pinceau plat).

DILUTION

Prêt à l'emploi.
 En cas de besoin peut être dilué au maximum 1 à 2%.

SUPPORT

s'applique sur tous types de supports classiques : Béton, enduits ciment, enduit plâtre, pierre, brique, plâtre, plaque de plâtre, plafonds, bois...

RENDEMENT

5m²/kg

DONNEES TECHNIQUES

Présentation	Peinture décorative aux reflets de sables originaux et lumineux.
Teinte	Doré, argent, bronze. Palettes de couleurs Asso Décoration à teinter par machine de coloration.
Densité	1.3
Viscosité	7000-9000 CP
Liant	Copolymère styrène acrylique.
Extrait sec en poids	50 % environ
Séchage	HP : 1H, Sec: 3 H à 20°C et 65% HR
Délai de recouvrement	24 H.
Lavabilité	Bonne

PREPARATION DE SUPPORT

Le support doit être conforme aux normes : propre, sec, dur et cohésif.

Ancien support: Ponçage, grattage, nettoyage et dépoussiérage «éliminer boue, salissures et autres substances étrangère». Appliquer une couche d'impression FISSATIVO dilué à 200% et une couche d'enduit RASA LISCIΟ en cas de besoin.

Nouveau support: Eliminer les particules non adhérentes, les dépoussiérer. Appliquer une couche d'impression FISSATIVO dilué à 200% puis dégrossir avec un enduit de garnissage RASA PRO et lisser avec un enduit de finition RASA LISCIΟ.

APPLICATION

Après traitement préalable approprié de support, appliquer au rouleau une couche opacifiante de PRIMER QUARTZ BLANC ou coloré. Une fois sèche, procéder à l'application de SABBIA au spalter par touches espacées et croisées en les balayant de manière à obtenir des zones plus ou moins chargées, revenir pour adoucir le décor par éliminer les éventuelles surépaisseurs par le bout du spalter.

NETTOYAGE DU MATERIELS

A l'eau immédiatement après usage.

PRECAUTIONS A OBSERVER

Température d'application entre 5 et 35°C.
 Éviter de travailler dans un local très ventilé.

CONDITIONNEMENT CONSERVATION

4kg et 20kg.
 Conserver 1 an en emballage hermétique d'origine.
 Stocker à l'abri du gel et des températures élevées.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les conseils donnés, ne sont qu'une valeur indicative.