

ASTRALATEX MAT®

Peinture en phase aqueuse à bon pouvoir opacifiant



DÉFINITION	Peinture mate à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse
LOCALISATION	Extérieur et intérieur
UTILISATION	Plafonds et murs, enduit de ciment, béton, plâtre, anciens fonds convenablement préparés
PROPRIÉTÉS	Insaponifiable Blancheur durable et parfaite Excellente tenue en atmosphère urbaine Film à porosité étudiée Reprises invisibles Très grande facilité d'emploi Pouvoir opacifiant élevé

DESCRIPTIF

SUBJECTILE	TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Béton Enduit de liants hydraulique peu ou non absorbant	Brossage 1 couche REXCIM diluée à 300% d'eau à l'intérieur ou 1 couche ASTRALATEX PRIM diluée à 200% à l'extérieur	2 couches ASTRALATEX MAT
Béton, brique, pierre Enduit de regréage absorbant et/ou friable	Brossage 1 couche primaire FERREX	
Métaux ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Dégraissage 1 couche TRANSPAC+	
Métaux non ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Brossage, époussetage 1 couche FORMOPRIM et rebouchage éventuel au REXENDUIT	
Bois imbriqués dans les surfaces à peindre	Brossage ou lavage 1 couche ASTRALATEX PRIM diluée à 200%	
Anciennes peintures parfaitement adhérentes, peu ou moyennement absorbantes		



ASTRALATEX MAT®

Peinture en phase aqueuse à bon pouvoir opacifiant



MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet airless
DILUTION Brosse et rouleau :	A l'eau exclusivement (% en poids) Selon absorption du support et température ambiante. Diluer la 1ère couche de 5 à 10%, appliquer la 2 ^{ème} couche pure ou diluée à 5% maximum
Pistolet airless :	Dilution variable selon le type de matériel utilisé
APPLICATION Rouleau :	Empâter régulièrement, croiser les passes et lisser toujours dans le même sens. Ne pas "tirer" le produit
Pistolet :	Eviter de travailler trop près de la surface à peindre
RENDEMENT Brosse et rouleau :	Sur fonds lisses et non absorbants : 5 à 6 m ² /kg par couche.
DÉLAI DE RECOUVREMENT	2 à 3 heures à 20°C et 65% d'humidité relative
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	A l'eau, immédiatement après usage
PRÉCAUTIONS A OBSERVER	Température supérieure à 5°C
CONDITIONNEMENT	25 kg
FICHE TECHNIQUE Présentation :	Peinture onctueuse
Teinte :	Disponible en blanc et peut être teintée avec les colorants SUPERTEINTE ASTRAL ou TINTOREX
Aspect :	Mat
Densité :	1,62 ± 0,05
viscosité :	130/135 KU krebs unit
Liant :	Copolymère styrène acrylique en dispersion aqueuse
Pigments :	Titane
Extrait sec en poids :	69 ± 1%
Séchage :	HP : 20 min ; Sec : 1h30
Lavabilité et lessivabilité :	Très bonne

Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. Il appartient donc à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de contacter nos services techniques pour de plus amples informations.

