

# CELLUC SUPER BLANC®

Peinture laquée brillante, très résistante



## DÉFINITION

Peinture émail glycérophtalique brillante

## LOCALISATION

Extérieur, intérieur

## UTILISATION

Sur tous supports convenablement préparés, maçonneries et menuiseries

## PROPRIÉTÉS

Excellente résistance aux rayures et aux chocs |  
Entretien extrêmement facile | Bonne tenue |  
Haut pouvoir couvrant | Reprises invisibles |  
Grande facilité d'application | Très brillant

## DESCRIPTIF

SUBJECTILE	TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET D'APPRETS	TRAVAUX DE FINITION
Béton Enduit de liant hydraulique (intérieur seulement)	Brossage Enduisage à l'ENDUIT TOUFAIT, ENDUIT SOUPLASTRAL ou ENDUIT ASTRALATEX 1 couche d'impression FORMOPRIM	2 couches CELLUC SUPER BLANC
Plâtre et dérivés (intérieur)	Egrenage, époussetage 1 couche d'impression FORMOPRIM Rebouchage, enduisage éventuels à l'ENDUIT ASTRALATEX	
Bois et dérivés	Brossage, ponçage, époussetage 1 couche impression FORMOPRIM Rebouchage, enduisage éventuels au REXENDUIT	
Métaux ferreux	Brossage 1 couche primaire FERREX	
Métaux non ferreux	Dégraissage 1 couche primaire TRANSPAC+	
Anciennes peintures parfaitement adhérentes	Lessivage, ponçage, époussetage, rebouchage et enduisage éventuels à l'ENDUIT ASTRALATEX	



# CELLUC SUPER BLANC®

Peinture laquée brillante, très résistante



## MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau laqueur, pistolet pneumatique et airless

## DILUTION

Diluant CELREX 3391 ou diluant TEREVENTOL

## APPLICATION

**Rouleau :**

Empâter régulièrement et lisser toujours dans le même sens

**Pistolet :**

Travailler en passes croisées en laissant un petit délai de prise entre chaque passe

## RENDEMENT

Sur fonds lisses et non absorbants : environ 10 à 11m<sup>2</sup>/kg

## DÉLAI DE RECOUVREMENT

24 heures minimum à 20°C et 60% d'humidité relative

## NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Diluant CELREX 3391 ou diluant TEREVENTOL

## PRÉCAUTION A OBSERVER

Respecter les délais de recouvrement lors de l'application de la 2<sup>e</sup> couche. Ne pas appliquer par température ambiante supérieure à 30°C. Ne pas appliquer directement sur béton et enduit de ciment ou dentolite  
Prévoir une sous-couche neutralisante FORMOPRIM en cas de doute

## CONDITIONNEMENT

1 kg, 4 kg et 18 kg

## FICHE TECHNIQUE

**Présentation :**

Peinture laque

**Teinte :**

Disponible en blanc et 13 couleurs pré-mélangées. Peut être teintée en plus de **3000 teintes** réalisables sur machine à teinter

**Degré de brillant :**

85 - 100 GU (gloss. unit) sous angle 60°

**Densité :**

1,15 - 1,25

**Viscosité :**

125 ± 10 secondes coupe AFNOR n°4 à 20°C

**Liant :**

Résine glycérophtalique

**Pigments :**

Titane

**Extrait sec en poids :**

63 ± 1 %

**Séchage à 20°C et 65% HR :**

Hors poussière : 2h ; Sec : 6h ; recouvrable après 24 h

**Lavabilité et lessivabilité :**

Excellente

Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. Il appartient donc à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de contacter nos services techniques pour de plus amples informations.

