



Peinture à l'eau à base de copolymères Styrène-Acryliques

DEFINITION	FLASCH CLASSIQUE® est une peinture à base de copolymères Styrène-Acrylique en dispersion aqueuse pour travaux courants.
DESTINATION & PROPRIETES	<ul style="list-style-type: none"> • Extérieur et intérieur • Bon pouvoir couvrant • Film à porosité optimisée • Facile à appliquer • Blancheur durable et parfaite
MISE EN ŒUVRE	
Conditions d'application	FLASH CLASSIQUE® s'applique sur tous les supports classiques préalablement préparés en travaux neufs ou de réfection : béton, pierre, brique, plâtre.
Préparation des fonds et systèmes	<p>Pour travaux neufs ou de réfection :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Nettoyer la surface à peindre par brossage, lessivage, ponçage et/ou époussetage ○ Appliquer une couche d'impression Flaxim® diluée à 300%. ○ Appliquer 2 couches de finition FLASCH CLASSIQUE®
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet airless.
Dilution	<p>A l'eau exclusivement (% en poids) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brosse et rouleau : Selon absorption du support et température ambiante, diluer de 10 à 15% • Pistolet airless : Dilution selon le type de matériel utilisé
Application	<p>Empâter régulièrement, croiser les passes et lisser toujours dans le même sens. Ne pas "tirer" le produit.</p>
Rendement	Brosse et rouleau : 4 à 5 m ² /kg par couche pour le blanc, sur fonds lisses et non absorbants.
Délai de recouvrement	2 à 3 heures à 20°C et 65% d'humidité relative.
Nettoyage du matériel	A l'eau, immédiatement après usage.
PRECAUTIONS A OBSERVER	<ul style="list-style-type: none"> • A appliquer à une température ambiante supérieure à 5°C
CONDITIONNEMENT	<p>5Kg, 10Kg, 20Kg, et 40Kg Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine. Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.</p>
FICHE TECHNIQUE	
Présentation	Peinture onctueuse
Teinte	Disponible en blanc et peut être teinté avec les colorants SuperteinteFlasch®
Aspect	Mat
Densité	1,71 ± 0,05
viscosité	120-125 KU (krebs unit)
Liant	Copolymères Styrène-Acryliques en dispersion aqueuse
Pigments	Titane
Extrait sec en poids	74 ± 1 %
Séchage	HP : 30 min ; Sec : 1h30 ; Recouvrable après 3h



Peinture à l'eau à base de copolymères Styrène-Acryliques

2/2

Lavabilité	Bonne
------------	-------

HYGIENE ET SECURITE

- La poussière et/ou fumée engendrée par le ponçage, décapage au chalumeau, etc. de la peinture est dangereuse pour la santé. Travailler dans un endroit aéré. Utiliser, selon le besoin, un matériel de sécurité personnel adéquat
 - Tenir hors de la portée des enfants
 - Eviter le contact avec la peau et les yeux
 - En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage et l'étiquette
 - Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau
-

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont les résultats d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice est toujours d'actualité.