

# MARMOREX GG<sup>®</sup>

Revêtement plastique épais à gros grains



## MATÉRIEL D'APPLICATION

Taloche, rouleau alvéolé, rouleau décor, machine à projeter

## DILUTION

Livré prêt à l'emploi. Selon les conditions atmosphériques et les moyens d'application, MARMOREX G.G peut être dilué avec 1 ou 2% d'eau au maximum

## APPLICATION

### Rouleau :

Empâter les fonds avec le rouleau alvéolé ou la taloche. Bien répartir le produit. Pocher ou structurer selon l'effet désiré. Spatuler éventuellement (mouiller légèrement la spatule). Projeter directement MARMOREX G.G. sur les fonds.

### Machine à projeter :

Par réglage d'air à la lance, vous pouvez obtenir des aspects plus ou moins structurés. Ne pas travailler trop près de la surface à recouvrir

## CONSOMMATION

2 à 3 kg/m<sup>2</sup> environ en 1 passe selon l'aspect souhaité

## NETTOYAGE DU MATÉRIEL

A l'eau, immédiatement après usage

## PRÉCAUTION A OBSERVER

Pour éviter les reprises, s'organiser de façon à éviter toute interruption de travail sur une même face. Ne pas travailler en plein soleil

## CONDITIONNEMENT

25 kg

## FICHE TECHNIQUE

### Présentation :

Pâte

### Teinte :

Blanc

### Aspect :

Mat, relief décoratif

### Densité :

1,60 ± 0,05

### Viscosité :

135 – 140 KU dilué à 10% d'eau

### Liant :

Copolymère styrène acrylique

### Extrait sec en poids :

76 ± 1 %

### Séchage :

Sec : environ 7h à 20°C

### Lavabilité :

Très bonne

### Perméabilité :

Imperméable à l'eau de pluie ; perméable à la vapeur d'eau

Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. Il appartient donc à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de contacter nos services techniques pour de plus amples informations.

