



DÉFINITION	Liquide non pigmenté à base de résines acryliques (pliolute) en phase solvant
LOCALISATION	Extérieur, intérieur
UTILISATION	Fixateur pénétrant pour fonds absorbants et/ou friables
PROPRIÉTÉS	Insensibilité à l'alcalinité des ciments Pénétration parfaite dans les supports Durcit les matériaux friables et anciennes peintures farinantes Base d'accrochage sur surfaces lisses pour produits épais de ravalements

DESCRIPTIF

SUBJECTILE	TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Enduit de liant hydraulique Béton et dérivés Enduit de ragréages Brique, pierre (absorbantes et friables)	Brossage ou lavage 1 couche PRIMOREX	2 couches REXOLITE Revêtement GREX Revêtement MARMOREX FIN Revêtement MARMOREX G.G. Revêtement DECOREX
Ancienne peintures (Fonds absorbant et /ou farinants et /ou friables)	Brossage, lavage ou lessivage 1 couche PRIMOREX	2 couches ASTRALATEX HPC ou 2 couches ASTRALATEX MAT

(*) = Si des exsudations importantes se produisent, prévoir un nettoyage avec diluant 0330091



MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet
DILUTION	PRIMOREX est livré prêt à l'emploi
APPLICATION	
Rouleau :	Après nettoyage du support par brossage, lavage etc Appliquer de façon régulière PRIMOREX jusqu'à saturation
Pistolet :	Appliquer PRIMOREX en voile
RENDEMENT	Sur fond lisse absorbant : 4 à 6 m ² /L par couche Sur fond structuré et absorbant : 3 à 4 m ² /L par couche
DÉLAI DE RECOUVREMENT	24 heures minimum à 20°C et 65% d'humidité relative
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Diluant 3391 immédiatement après utilisation
PRÉCAUTION A OBSERVER	N'est pas diluable à l'eau Ne pas mélanger PRIMOREX avec d'autres peintures ou fixateurs PRIMOREX ne doit pas être utilisé avec les systèmes d'imperméabilité PRIMOREX doit pénétrer dans le support. Après séchage, il ne doit pas laisser apparaître en surface qu'un feuil très faiblement satiné
CONDITIONNEMENT	4.5 L et 15 L
FICHE TECHNIQUE	
Présentation :	liquide translucide
Aspect du feuil :	satiné
Densité :	0.81 ± 0.03
Liant :	Pliolute (Copolymères Styrene-Acrylique)
Extrait sec en poids :	13 % env.
Séchage à 20°C et 65% HR :	Rapide

Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. Il appartient donc à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de contacter nos services techniques pour de plus amples informations.