

REXOBOIS®

Peinture laque satinée pour bois



DÉFINITION	Peinture alkyde microporeuse et multicouche pour la protection et la décoration de tous les bois
LOCALISATION	Extérieur, intérieur
UTILISATION	Peut être appliquée sur tous les bois présentant jusqu'à 18% d'humidité en poids, traités convenablement
PROPRIÉTÉS	Ne cloque pas Ne s'écaille pas Multicouche Fongicide Aspect satiné

DESCRIPTIF

SUBJECTILE	TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET D'APPRETS		TRAVAUX DE FINITION
Bois résineux(*) feuillus ou exotiques et bois agglomérés contre plaqués	Aspect peint	Brossage, ponçage, époussetage 1 couche REXOBOIS (dilué 5 à 10%)	1 ou 2 couches REXOBOIS selon types de travaux
	Aspect non peint Fond légèrement farinant Fond en bon état ou très légèrement dégradé	Lessivage, rinçage et ponçage soigné 1 couche FORMOPRIM ou 1 couche REXOBOIS dilués 5 à 10 %	
	Aspect peint L'état de surface initial nécessite un traitement peinture	Décapage(*) ou lessivage, rinçage avec ponçage très soigné 1 couche FORMOPRIM	
	Aspect peint Fond écaillé Fond en très mauvais état à réparer avec REXENDUIT	Décapage(*) 1 couche FORMOPRIM	



(*) Un décapage chimique nécessite un rinçage au diluant CELREX 3391



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau à poils semi-longs, pistolet pneumatique et airless

DILUTION

Brosse et rouleau :

Diluant CELREX 3391 ou diluant TERBENTOL
Prêt à l'emploi sur petites surfaces. Diluer 2 à 3% maximum sur grandes surfaces ou fonds légèrement absorbants

Pistolet airless :

Dilution suivant matériel

APPLICATION

Brosse et rouleau :

Empâter régulièrement les surfaces à traiter et lisser de suite.

Pistolet :

Eviter de travailler trop près du support. Appliquer en passes croisées en évitant les sur-épaisseurs

RENDEMENT

Sur fonds lisses : 8 à 10 m²/Kg par couche

DÉLAI DE RECOUVREMENT

24 heures à 20°C et 60% d'humidité relative

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Au diluant CELREX 3391 immédiatement après utilisation

CONDITIONNEMENT

1 kg, 5 kg et 20 kg

FICHE TECHNIQUE

Présentation :

Peinture onctueuse

Aspect :

Satiné moyen

Teinte :

Disponible en blanc et peut être teintée aux colorants universels TINTOREX®

Densité :

1,25 ± 0.05

Viscosité ICI à 20°C :

4,2 ± 0,2 poises

Liant :

Résine alkyde longue en huile et thixotrope

Pigments :

Titane

Extrait sec en poids :

62 ± 1 %

Séchage à 23°C et 50% HR :

Hors poussière : 3h ; Sec : 7h ; recouvrable après 24 h

Lavabilité et lessivabilité :

Très Bonne

Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. Il appartient donc à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de contacter nos services techniques pour de plus amples informations.