



### DÉFINITION

Peinture thixotrope à base de résines sélectionnées d'un aspect mat profond, pour la décoration intérieure

### LOCALISATION

Intérieur

### UTILISATION

Sur tous supports classiques du bâtiment préalablement préparés

### PROPRIÉTÉS

Thixotrope | Très haut pouvoir opacifiant | Aspect mat profond et tendu | Absence de coulures et de tracés de reprises | Excellente lessivabilité | Facile à appliquer

### DESRIPTIF

SUBJECTILE	TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET D'APPRETS	TRAVAUX DE FINITION
Béton Enduit de liant hydraulique	Brossage Enduisage à l'ENDUIT TOUFAIT, ENDUIT SOUPLASTRAL ou ENDUIT ASTRALATEX 1 couche d'impression FORMOPRIM	2 couches REXOMAT
Plâtre et dérivés	Egrenage, époussetage 1 couche d'impression FORMOPRIM Rebouchage, enduisage éventuels à l'ENDUIT ASTRALATEX	
Bois et dérivés	Brossage, ponçage, époussetage 1 couche d'impression FORMOPRIM Rebouchage, enduisage éventuels au REXENDUIT	
Métaux ferreux	Brossage 1 couche primaire FERREX	
Métaux non ferreux	Dégraissage 1 couche primaire TRANSPAC+	
Anciennes peintures parfaitement adhérentes	Lessivage, ponçage, époussetage, rebouchage et enduisage éventuels à l'ENDUIT ASTRALATEX	



### MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau poils longs, rouleau laqueur  
Pistolet pneumatique et airless

### DILUTION

**Brosse et rouleau :** Au diluant CELREX 3391  
Sur fond peu absorbant, la 1<sup>ère</sup> couche peut être diluée à 5% maximum  
**Pistolet pneumatique :** 10% maximum  
**Pistolet airless :** Selon matériel utilisé

### APPLICATION

**Rouleau :** Empâter régulièrement et lisser toujours dans le même sens  
**Pistolet :** Travailler en passes croisées mouillé sur mouillé

### RENDEMENT

6 à 7 m<sup>2</sup>/Kg par couche

### DÉLAI DE RECOUVREMENT

24 heures à 20°C et 60% d'humidité relative

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Diluant CELREX 3391 immédiatement après utilisation

### PRÉCAUTION A OBSERVER

Sur des anciens fonds peints en bon état, REXOMAT peut être utilisée en système monocouche. Ne pas appliquer REXOMAT directement sur béton et enduit ciment. Prévoir une sous-couche FORMOPIM. Bien aérer les locaux mis en peinture

Prévoir un lessivage et un rinçage soignés avant mise en peinture, notamment sur supports déjà peints avec REXOMAT

### CONDITIONNEMENT

1 kg, 5 kg et 20 kg

### FICHE TECHNIQUE

**Présentation :** Peinture thixotrope  
**Teinte :** Disponible en blanc et peut être teintée en plus de **3000 teintes** sur machine à teinter  
**Aspect :** Mat profond  
**Densité :** 1,6 ± 0,05  
**Viscosité ICI à 20°C :** 1,2 – 1,8 poises  
**Liant :** Résine alkyde thixotrope  
**Pigments :** Titane  
**Extrait sec en poids :** 65%  
**Séchage à 20°C et 65% HR :** Hors poussière : 30 min ; Sec : 2h ; recouvrable après 24 h  
**Lavabilité et lessivabilité :** Excellente

Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. Il appartient donc à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de contacter nos services techniques pour de plus amples informations.