

# ENDUIT TOUFAIT CACHET ROUGE®

Enduit projeté, enduit de garnissage



## DÉFINITION

Enduit de grossissage en poudre à préparer au moment de l'emploi

## LOCALISATION

Intérieur

## UTILISATION

Enduit intérieur à projeter ou à spatuler | Pour enduire des supports type bâtiment | Pour la réalisation par projection des finitions décoratives (rustique, relief, poché...)

## PROPRIÉTÉS

Adhérence excellente | Application facile, économique | Insaponifiable | Très garnissant, sur les supports rugueux | Ne nécessite pas de fixateur avant la finition | Non lavable

## MATÉRIEL D'APPLICATION

Par projection | A la lame | A la lisseuse

## DILUTION

A l'eau. Verser la poudre dans l'eau à raison de 40 à 60% d'eau suivant le mode d'application et le type de finition souhaitée. Laisser reposer l'enduit au moins une demi heure après délayage

## APPLICATION

TOUFAIT CACHET ROUGE s'applique :

- Par projection avec les matériels à vis ou à piston conçus pour la projection des enduits épais
- Manuellement à la lame ou à la lisseuse

## RENDEMENT

TOUFAIT CACHET ROUGE est un enduit très garnissant, sa consommation est de 350 à 400 g/m<sup>2</sup> par couche

## DÉLAI DE RECOUVREMENT

Dans des conditions normales de température et d'hygrométrie, il faut laisser sécher 1 à 2 heures avant d'effectuer les opérations de recouvrement  
Ne nécessite pas de fixateur avant la finition

## NETTOYAGE DU MATÉRIEL

A l'eau immédiatement après usage



### PRÉCAUTION A OBSERVER

Ne pas appliquer à l'extérieur  
Ne pas appliquer sur papier ou plaques polystyrène  
N'est pas lavable  
Respecter la durée de vie du mélange (TOUFAIT + eau)  
Ne jamais appliquer en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations ni sur des subjectiles gelés ou surchauffés

### CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg

### MISE EN OEUVRE

- Etant donné sa faible absorption et son pH neutre TOUFAIT CACHET ROUGE peut être recouvert par tout type de peinture
- Les structures décoratives obtenues peuvent être brutes, elles peuvent être aussi recouvertes de peinture. Les surfaces lisses peuvent se peindre directement en peintures mates pochées, elles présentent des surfaces idéales pour le collage de papiers peints et de revêtement muraux
- Pour obtenir des finitions en peintures lisse, TOUFAIT CACHET ROUGE doit être recouvert de TOUFAIT CACHET BLEU ou VERT
- Pour être rendu lavable TOUFAIT CACHET ROUGE doit être recouvert de peinture
- Les raccords sont possibles, mais en finitions décoratives par panneaux entiers

### FICHE TECHNIQUE

**Présentation :** Poudre  
**Liant :** Copolymère de chlorure de vinyle  
**Séchage à 20°C et 65% HR :** Recouvrable après 1 à 2h ; Durcissement complet : 14 – 21j  
**Pot life :** 24h

Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. Il appartient donc à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de contacter nos services techniques pour de plus amples informations.